



Баир Оптим

Интерьерная краска
повышенной белизны

Тип	Высококачественная матовая водоразбавляемая краска повышенной белизны для ответственных отделочных работ в сухих помещениях.
Плотность	1,3-1,4 г/см ³
Сухой остаток	58 %
Белизна	95 ед.
Высыхание от пыли при 20°C	1 час
Стойкость к мытью	Допускает влажную уборку без абразивных моющих средств (2 класс стойкости по ГОСТ 32300-2013, ISO 11998:2006)
Водостойкость	Не менее 24 часов
Разбавитель	вода
Расход	120-140 г/м ² (зависит от состояния поверхности)
Цвет	белый
Тара	1,2 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; п/эт барабаны 65-67 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных поверхностей, древесины, ДВП, картона, ДСП, старых покрытий ПФ, ПВХ, алкидными и другими красками, загрунтованной поверхности металла.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, следов отслаивающейся старой краски. Перед окраской свежоштукатуренные или зашпаклеванные поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочным составом ВАК-01-001 (согласно его инструкции по применению) или краской, разбавленной водой в отношении 1:1. Краску перед употреблением перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10 %); наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1-1,5 ч. при температуре от +15°C до +25°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускает транспортировку и хранение при отрицательных температурах (не более 5 циклов замораживания/оттаивания).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.