


## Супи Лаудесуоя для защиты полка

ТИП	Парафиновое масло, защищающее поверхность от воздействия влаги и грязи.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким.
Степень блеска	не определяется
Расход	8-15 м <sup>2</sup> /л в зависимости от пористости древесины.
Тара	250 мл, 1 л.
Способ нанесения	Наносится кистью или чистой тканью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.
Сухой остаток	100 %.
Плотность	0,8 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	005 9100
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.
Обработка	Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитывается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".



## Супи Лаудесуоя для защиты полка

Уход	<p>При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки очистить поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 л средства на 5 л воды). Сильно загрязненные поверхности можно очищать неразбавленным "Супи Саунапесу".</p> <p>Для отбеливания полков "Супи Саунапесу" смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки обязательно промыть полки чистой водой. При необходимости, обработать заново составом "Супи Лаудесуоя".</p>
ОХРАНА ТРУДА	Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. <a href="#">Паспорт техники безопасности</a>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
TRANСПОРТИРОВКА VAK/ADR -	-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.