

СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани**SUPI SAUNASUOJA**

Код 868 6404

Тип	Колеруемый акрилатный защитный состав на акрилатной основе.
Область применения	<p>Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающие обработанную поверхность компоненты против синевы и плесени. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.</p> <p>Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, умывальной и раздевалке бани.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 16 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	<p>От пыли – 30 минут.</p> <p>Следующий слой можно наносить через 2 - 3 часа.</p> <p>Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.</p>
Блеск	Полуматовый.
Базис	EP.
Цвет	Согласно каталогу "Колеруемые лаки" и "Лаппония".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.</p>
Обработка	<p>Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ.</p> <p>Обработка стен парилень: Наносить колерованный или бесцветный состав одним слоем. При необходимости, разбавить водой. Можно также обработать стены парилень двумя слоями разбавленного на 50 % водой колерованного состава "Супи Саунасуоя". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.</p> <p>Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Саунасуоя" двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20 %, бесцветный состав – при необходимости.</p> <p>При использовании колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за раз. Перед эксплуатации нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Не ранее чем через месяц после обработки.</p> <p>Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав "Супи Саунапесу" (1 часть средства - 1 часть воды). Дать воздействовать 15 мин. и промыть чистой водой.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По составу имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.