

СУПИ САУНАВАХА воск**SUPI SAUNAVANA**

Код 457-серия, 001 7061, 001 7062, 001 7063

Тип	Защитный состав, содержащий натуральный воск, для обработки внутренних поверхностей.
Область применения	Полки бань, а также панельные стены, потолки, двери и оконные рамы. Применяемый для обработки деревянных поверхностей бани защитный состав, который впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10–13 м ² /л, в зависимости от типа древесины.
Сухой остаток	Ок. 24 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится поролоновой кистью, поролоновой губкой или синтетической кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 1/2–1 час. Поверхность готова к эксплуатации примерно через одни сутки.
Блеск	Не определяется, зависит от пористости древесины.
Базис	EP.
Цвет	Согласно каталогу "Лаппония", а также цвета 3441–3451 каталога "Колеруемые лаки". Готовые цвета: Черный, Белый и Термообработанная древесина.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	Базис EP: 0,225 л и 0,9 л. Готовые цвета: 1/3 л и 1 л.

СУПИ САУНАВАХА воск

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С, и относительная влажность воздуха – менее 80 %.
Предварительная подготовка	<p>Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. Отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Если на поверхности перед нанесением воска останется старое покрытие, то конечный результат будет выглядеть более глянцевым, чем при нанесении на поверхность, очищенную до чистого дерева.</p> <p>Воск "Супи Саунаваха" не подходит для ранее промасленных поверхностей, обработанных, например, масляным составом "Супи Лаудесуоя". Защитить пол перед обработкой, так как воск очень быстро впитывается в кафельные швы.</p>
Обработка	<p>Воск "Супи Саунаваха" тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Нанести один слой по направлению волокон древесины в таком количестве за раз, в котором его может впитать древесина. Поскольку материал жидкий, то легче наносить необходимое количество, используя поролоновую кисть или губку. При нанесении слишком большого количества поверхность становится скользкой.</p> <p>При использовании колерованного материала, рекомендуется провести пробную выкраску на незаметном месте. Свойства различных типов древесины влияют на окончательный цвет поверхности. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке.</p> <p>Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Не ранее, чем через месяц после обработки.</p> <p>Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Состав не классифицирован, как опасный.</p> <p>По составу имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.