

Супи масло для пола

ТИП	Водоразбавляемая масляная эмульсия на основе растительного масла для деревянных полов влажных внутренних помещений. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Применяется для защиты очищенной до голого дерева или обработанной ранее маслом древесины во влажных внутренних помещениях, например, в банях и саунах. Подходит также для обработки термообработанной древесины и поверхностей из твердых пород дерева.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подходит также для обработки термообработанной древесины и поверхностей из твердых пород дерева.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для обработки деревянных полов и деревянных напольных решеток.	
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	ЕС	
Цвета	Бесцветный. Колеруется в цвета каталога "Колерованные лаки для интерьеров".	
Цветовые каталоги	Каталог цветов Колеруемые лаки	
Степень блеска	не определяется	
Класс эмиссии строительного материала	M1	
Расход	8–15 м ² /л, в зависимости от вида и пористости древесины.	
Тара	0,9 л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится кистью или губкой.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – через несколько часов. Готова к эксплуатации прибл. через 2 суток. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.	
Сухой остаток	14 %.	
Плотность	1,0 кг/л.	
Хранение	Защищать от мороза. В неполной таре масло не выдерживает длительного хранения. В неполной таре свойства продукта могут изменяться.	
Код	619 0070	
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Супи масло для пола

Условия при обработке	<p>Во время обработки и высыхания температура воздуха, масла и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.</p> <p>Новая чистая деревянная поверхность</p> <p>Очистить поверхность от грязи и пыли. Увлажнить поверхность, распылив воду, дать высохнуть и удалить вставшее торчком деревянное волокно шлифовальной бумагой № 230. Удалить пыль от шлифовки.</p>
Предварительная подготовка	<p>Обработанные ранее маслом поверхности:</p> <p>Очистить поверхность моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению. Тщательно промыть водой и дать высохнуть. Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, ее необходимо удалить перед последующей обработкой.</p> <p>Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. Через 30 минут удалить невпитавшееся масло. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от края до края. Масло делает первоначальный цвет дерева более темным.</p>
Обработка	<p>Перед эксплуатацией нагрейте сауну, а затем хорошо проветрите. При необходимости, производить ремонтную обработку. Поверхности, подвергающиеся постоянному влажному воздействию, нуждаются в регулярной обработке.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть мылом и водой. Слегка затвердевшее масло рекомендуется удалить с помощью моющего средства "Пенсселипесу".</p> <p>В нормальных условиях обработанная маслом поверхность достигает своей окончательной износостойкости в течение одной недели после окраски. Спустя двое суток после нанесения поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или тряпкой.</p>
Уход	<p>Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 литра "Супи Саунапесу" на 5 литров воды) не ранее чем через месяц, когда поверхность приобретет окончательную твердость и стойкость к эксплуатации.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>На продукт имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	<p>Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы</p>



Суши масло для пола

необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.