

**ПАНЕЛИ-ЯССЯ лак полуматовый и матовый****PANEELI-ÄSSÄ**  
Код 845 6404, 846 6404

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый, колеруемый акрилатный лак для внутренних помещений.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Не применять для лакировки полов и мебели.  Применяется для панельных стен и потолков, а также бревенчатых поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На строганую поверхность – 8-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 22 %.
<b>Плотность</b>	Ок. 1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2-3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 2 недели после нанесения
<b>Блеск</b>	Матовый (845 6404), полуматовый (846 6404),
<b>Базис</b>	EP.
<b>Цвет</b>	Согласно каталогам "Колеруемые лаки" и "Лаппония".
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ПАНЕЛИ-ЯССЯ лак полуматовый и матовый****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10 °С, и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Новая деревянная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность водой, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна древесины. Пыль от шлифовки удалить.  <b>Ранее лакированная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
<b>Лакировка</b>	Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный конечный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя развести колерованный лак водой на 20–30 %. Обычно желаемый конечный результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за раз.
<b>Ремонтная лакировка</b>	Лакированные лаком "Панели-Ясса" поверхности можно лакировать водоразбавляемыми лаками Тиккурила.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой или мощным средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Не ранее, чем примерно через 2 недели после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Продукт не классифицирован, как опасный.  По лаку имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.