



Supi Arctic - Супи Арктик для защиты бани

Тип	Перламутровый колеруемый акрилатный защитный состав.
Область применения	Стены и потолки, в особенности, в парильне, душевой и раздевалке бани. Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит противогрибковый компонент, защищающий обработанную поверхность. Применяется для обработки деревянных поверхностей согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.
Объекты применения	Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Колеруется в цвета каталога "Арктик".
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Арктик"
Степень блеска	Полуматовая
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	8–12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – ок. 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.
Сухой остаток	Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток. 1,0 кг/л.
Плотность	Ок. 17 %.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	458 6404
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.



Supi Arctic - Супи Арктик для защиты бани

Обработка	<p>Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.</p> <p>Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ.</p> <p>Обработка стен парилен: Наносить колерованный состав "Супи Арктик" одним слоем. При необходимости, разбавить водой. Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой защитного состава "Супи Арктик". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.</p> <p>Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Арктик" двумя слоями. При нанесении первого слоя защитный состав разбавить водой до 20 %, а второй слой наносить неразбавленным. Рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске для проверки цвета. Цвет разбавленного состава более светлый и более прозрачный по сравнению с выкраской каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Для придания полкам такого же цвета, но без перламутрового эффекта, заколеруйте воск "Супи Саунаваха" по каталогу "Арктик".</p>
Очистка инструментов	<p>Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Не ранее, чем через месяц после обработки.</p> <p>Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).</p>

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.
[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
VAK/ADR -

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**





Техническая спецификация 21.12.2011
(Предыдущая дата 02.09.2011)

Supi Arctic - Супи Арктик для защиты бани