



Euro Miralkyd 90 - Евро Миралкид 90


Тип Универсальная алкидная эмаль.

Область применения Применяется для окраски металлических поверхностей (велосипедов, грузовиков, трамваев, сельхозтехники и другого транспорта), а также деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.).

Объекты применения Оконные рамы, двери, мебель, инструменты, велосипеды и т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	A и C
Цвета	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой краски. При колеровке в ярко-красные и ярко-желтые цвета поверхность необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой.
Степень блеска	Высокоглянцевая
Расход	По металлу 12–14 м ² /л, по гладкому (строганному) дереву 10–12 м ² /л в зависимости от способа нанесения.
Тара	0,9л; 2,7л; 9л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032
Соотношения смешивания	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5–15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки для одного слоя не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	«От пыли» 3–4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Атмосферостойкость	Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде.
Износстойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к химикатам	Покрытия устойчивы к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Сухой остаток	Около 60%.
Плотность	0,9 - 1,1 кг/л
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
Сертификат соответствия	PDF Декларация о соответствии
Свидетельство о государственной регистрации	PDF Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	PDF Сертификат пожарной безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и



Euro Miralkyd 90 - Евро Миралкид 90

окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Однако, высыхание в вышеуказанных предельных условиях идет гораздо медленнее, чем при стандартных условиях (+23°C / 50%). Медленнее всего высыхают краски, заколерованные в темные оттенки.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты загрунтовать грунтовкой «Otex», а стальные и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой «Rostex Super». Алюминиевые поверхности и поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, загрунтовать «Rostex Super». Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность: при окраске поверхностей внутри помещений вымыть их моющим средством «Maalipesu», затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Для промывки наружных металлических поверхностей использовать «Panssaripesu». Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности, находящиеся в плохом состоянии, грунтовать грунтовкой «Otex». Очищенные до металла поверхности загрунтовать грунтовкой «Rostex Super». Впадины и другие неровности выпрямить алкидной шпаклевкой.

При использовании колерованной краски в ярко-красные и ярко-желтые цвета поверхность необходимо предварительно загрунтовать. По дереву – грунтовкой «Otex», заколерованной в такой же цвет, по металлу – грунтовкой «Rostex Super» (красно-коричневой под ярко-красные цвета, светло-серой под ярко-желтые цвета).

Окраска

Краску перед применением перемешать. При необходимости для нанесения кистью разбавить уайт-спиритом, а для распыления – растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением 1–2 слоями.

Малярные инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Воспламеняющееся вещество. Содержит уайт-спирит. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором.

-

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изготовитель:
ООО "Тиккурила",

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



Техническая спецификация 22.01.2013
(Предыдущая дата 28.08.2005)

Euro Miralkyd 90 - Евро Миралкид 90

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

