



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«HARDWOOD Aqua» покрывной паркетный лак

Тип	Водоразбавляемый полиуретановый паркетный лак «Hardwood Aqua».
Область применения	Лак «Hardwood Aqua» предназначен для лакировки и защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Возможно применение для наружных поверхностей, находящихся под навесом, защищающим от прямых атмосферных воздействий. Лак предназначен для паркетных и дощатых полов, стен, потолков, мебели и других поверхностей, подвергающихся сильным механическим нагрузкам в сухих и влажных помещениях, в том числе сертифицирован для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Лак обладает высокой прочностью и эластичностью, имеет хорошую устойчивость к абразивному износу, воздействию воды и бытовых химикатов. Возможно применение по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10 – 15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 30%
Плотность	1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком с коротким ворсом, шпателем, распылением. При необходимости разбавить водой до 10%.
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели. В течение этого времени избегать сильного износа, не класть на пол предметы, замедляющие высыхание лака.

Блеск	Шелковисто-матовый, глянцевоый.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный. Не колеруется.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку при применении обычных моющих средств.
Стойкость к статическому воздействию воды	24 часа без изменений (при нанесении 2-3 слоев).
Хранение	Лак хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л;

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	<p>Новую нелакированную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность грунтовочным лаком «Hardwood Aqua Primer» или покрывным лаком «Hardwood Aqua», разбавленным водой на 5-10% в 1-2 слоя. В случае применения лака снаружи помещения, для увеличения срока службы покрытия, поверхность загрунтовать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor wood aqua или SYMPHONY Doctor wood в 1 слой.</p> <p>С ранее лакированной поверхности удалить отслаивающийся лак, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Перед началом работы произвести пробную лакировку для проверки совместимости нового и старого лака. Старый лакированный пол, обработанный воском, мастиками по уходу и т.п. покрывать новым лаком нельзя. В этом случае необходимо полностью сошлифовать старое покрытие до чистого дерева.</p>
Условия при окраске	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть менее 12%. Температура лака, воздуха и лакируемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Лак перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой до 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом, шпателем или распылением в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 4 часов. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность шлифовать при необходимости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	<p>Лак пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.</p> <p>Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.</p> <p>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов.</p> <p>Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.</p>