

ЛАК ЕВРО КИРИ глянцевый**EURO KIRI GLOSS**

ТИП	Износостойкий паркетный алкидно-уретановый лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Лак предназначен для защитно-декоративной лакировки паркетных и деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	12–14 м ² /л в зависимости от состояния и типа поверхности.
Сухой остаток	Около 46% по объему.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит "1050".
Способ нанесения	Наносится кистью, распылителем или аппликатором.
Время высыхания, 23°C при отн. влажн. воздуха 50%	От пыли – 3 часа, следующий слой можно наносить через – 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 2 недель с момента нанесения. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличится.
Блеск	Глянцевый.
База	ЕР.
Колеровка	По каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).
Хранение и транспортировка	Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения лака при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.
Фасовка	0,9л; 2,7л; 9л.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Отдельное грунтование не требуется.
Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%.
Лакирование	Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы. Для грунтовочной лакировки нового пола нанести лак, разбавленный Уайт-спиритом "1050" на 20%. При покрывной лакировке лак наносить 2–3 тонкими слоями по направлению волокон древесины. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать. При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать пробную выкраску на отдельной доске, так как окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим средством для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. двух недель после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.
Ремонтная окраска	Лакированные лаком "Евро Кири" поверхности можно лакировать лаком "Евро Кири" или однотипными органорастворяемыми лаками. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При проведении покрасочных работ, а также после их окончания,

необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять специальные резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификаты

Добровольный сертификат соответствия.

Свидетельство о государственной регистрации.

Изготовитель

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.