



## Баир Альбит

Интерьерная краска повышенной белизны с высокой стойкостью к мытью

Тип	Высококачественная стойкая к мытью матовая водоразбавляемая краска повышенной белизны
Плотность	1,4-1,5 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	57 %
Белизна	94 ед.
Высыхание от пыли при 20°C	1 час
Стойкость к мокрому истиранию	2500 циклов
Разбавитель	вода
Расход	120-140 г/м <sup>2</sup> (зависит от состояния поверхности)
Цвет	белый
Тара	1,2 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; п/эт барабаны 65-67 кг

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных поверхностей, древесины, ДВП, картона, ДСП, старых покрытий ПФ, ПВХ, алкидными и другими красками, загрунтованной поверхности металла. Рекомендуется для окрашивания ванных комнат и помещений, где требуется повышенная стойкость загрязняющихся поверхностей к мокрой чистке с применением моющих средств (коридоры, прихожие и т.п.).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, следов отслаивающейся старой краски. Перед окраской свежештукатуренные или зашпаклеванные поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочным составом ВАК-01-001 (согласно его инструкции по применению) или краской, разбавленной водой в отношении 1:1. Краску перед употреблением перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10 %); наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1-1,5 ч. при температуре от +15°C до +25°C.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускает транспортировку и хранение при отрицательных температурах (не более 5 циклов замораживания/оттаивания).

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.