



Грунтовочный состав

Концентрированный адгезионный грунт

Тип	Состав (концентрат) на основе акрилат-стирольного латекса для приготовления пропиточного, укрепляющего или фасадного грунтов
Плотность	1,0-1,03 г/см ³
Сухой остаток	7-12 %
Высыхание при 15°C	1 час. При более низкой температуре может достигать 24 часов.
Разбавитель	вода
Расход	от 100 г/м ² (зависит от пористости поверхности)
Цвет	белый
Тара	1 кг; 5 кг; 10 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтование пористых (бетонных, кирпичных, оштукатуренных) поверхностей перед окраской вододисперсионными красками и нанесении клеев при строительных и ремонтно-отделочных работах. Является порозаполнителем и межслойным адгезивом, улучшающим качество красочного покрытия. После высыхания образует бесцветную прозрачную пленку. Может применяться для повышения прочности цементно-песчаных строительных растворов.

Грунт пропиточный применяют для грунтования пористых поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных) внутри помещений. Грунт укрепляющий - для грунтования пористых поверхностей с непрочным верхним слоем на фасаде и внутри помещений. Грунт фасадный - для грунтования пористых поверхностей на фасадах и внутри помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения рабочего раствора на 1 часть концентрата добавить:

Для пропиточного грунта 4 части воды, для фасадного - 3 части воды, для укрепляющего - 2 части воды. Полученную смесь тщательно перемешать. Грунт наносить на сухую поверхность кистью или распылителем в один слой из расчета 100-120 г/кв.м. (превышение данного значения может привести к ухудшению адгезии). Перед нанесением новую поверхность очистить от пыли, ранее окрашенную от отслаивающейся краски и шпаклевки. При укреплении поверхности перед укрепляющим грунтом нанести один слой пропиточного. Для улучшения прочности цементно-песчаных растворов состав добавляют вместе с водой в количестве 5-10% от необходимой по рецептуре жидкости.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты промыть водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить и хранить при температуре выше 0°C, не допуская замораживания.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. При контакте с глазами или слизистой оболочкой промыть большим количеством воды.

Жидкие остатки краски передать с места сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.