

ЕВРО ПЕСТО 30**EURO PESTO 30**

Тип	Интерьерная полуматовая эмаль без резкого запаха
Область применения	Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений (например, в ваннах, кухнях и коридорах). Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10-12 м ² /л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Около 75 %.
Плотность	1,2 - 1,5 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	"От пыли" 3 -4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости через месяц. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Полуматовый
База	А и С
Колеровка	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». База А также может использоваться в качестве белой краски.
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Температурный интервал эксплуатации поверхности	Готовое покрытие выдерживает температуры от -40°C до + 40°C
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
Срок годности	5 лет в заводской невскрытой упаковке
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство
Паспорт безопасности	Паспорт
Декларация соответствия	Декларация
Добровольный сертификат соответствия	Сертификат
Добровольный пожарный сертификат	Сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности универсальной грунтовкой "Luja" или грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные и гипсовые поверхности – грунтовкой "Jehu", ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex" или "Rostex Super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать. Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством "Maalipesu", затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или заделать неровности на ранее окрашенной поверхности алкидной шпатлевкой "Spakkeli".
Условия при окраске	Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя.
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством "Pensselipesu".
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.
Изготовитель	ООО "Тиккурила", 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99 Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) e-mail: info.russia@tikkurila.com www.tikkurila.ru