

ЕВРО ЛАК АКВА матовый**EURO LACQUER AQUA MATT**

ТИП Водоразбавляемый колеруемый лак на акрилатной основе для внутренних работ. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, защищает от плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, брёвен, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри сухих помещений. Не применяется для полов и мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	12–15 м ² /л по строганой поверхности древесины и плотному бетону, 8–10 м ² /л по пилёной поверхности древесины и кирпичу.
Сухой остаток	Около 25%, в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 10% по объему.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	30 минут, следующий слой можно наносить через – 3-4 часа; полное высыхание - 24 часа (до эксплуатации). Заданный уровень твердости и водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Блеск	Матовый.
База	ЕР.
Колеровка	По каталогу цветов Тиккурила "Колеруемые лаки для интерьеров".
Хранение и транспортировка	При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.
Фасовка	2,7л; 9л.
Срок годности	3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Увлажнить поверхность для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой. Ранее лакированные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.
Условия при обработке	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Лакирование	Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10% по объему. Наносить лак распылением или кистью 2–3 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного лака для проверки оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоёв лака. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей – несколько досок одновременно.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. двух недель после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в

проветриваемом помещении. Для защиты применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификаты

Добровольный сертификат соответствия.

Свидетельство о государственной регистрации.

Изготовитель

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.